

deffner & Johann

Produkte für DENKMALPFLEGE | RESTAURIERUNG | ART HANDLING – SEIT 1880.

TECHNISCHES DATENBLATT

info@deffner-johann.de | +49 (0)9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

2020500 Lascaux Gesso

Für die optimale Behandlung verschiedener Untergründe bieten wir flexible Grundierungen an. Geeignet für weitgehend alle Untergründe im Innen- und Aussenbereich.

Zusammensetzung

Reinacrylat-Dispersion mit Rutil-Titandioxid und Extendern auf mineralischer Basis.

Eigenschaften

- rein weiss mit gutem Griff
- schnell trocknend, elastisch
- lichtecht und alterungsbeständig
- hervorragende Haftung

Anwendung

- eine Acryl-Halbkreidegrundierung, geeignet für Acryl-, Öl-, Aquarell- und Temperamalereien, insbesondere Lasurtechnik
- stellt die stärker saugende Variante zu Lascaux Primer dar

Verarbeitung für Lascaux Primer und Gesso

Es ist zu empfehlen, Textilien wie Malleinen, Baumwolle, Jute usw. mit Lascaux Acryl-Imprägnierung vorzuleimen. Auf imprägnierten Textilien wird Lascaux Primer oder Gesso leicht verdünnt aufgetragen, um eine bessere Streichbarkeit zu gewährleisten. Auf nicht imprägnierten Textilien ist Lascaux Primer oder Gesso für den ersten Anstrich 1:1 mit Wasser zu verdünnen.

Nach etwa 4 - 6 Stunden, je nach Temperatur, kann wenn nötig ein zweiter Anstrich mit nach Wunsch verdünntem Primer oder Gesso aufgetragen werden.

Zwischen den Anstrichen können aufstehende Fasern mit feinem Glaspapier abgeschliffen werden. Grundierte Gewebe können gerollt werden.

Auf saugenden Untergründen wie Papier, Karton, Faserplatten usw. wird Lascaux Primer oder Gesso nach Bedarf 10 - 15% mit Wasser verdünnt aufgetragen.

Auf Holz oder Beton ist eine Imprägnierung mit Lascaux Hydro-Grund, 1:4 mit Wasser verdünnt, zu empfehlen. Lascaux Primer oder Gesso in diesem Fall etwa 25% mit Wasser verdünnen.

Die Objekt- und Raumtemperatur muss mindestens 8°C betragen.

Lascaux Primer oder Gesso kann auch beliebig mit Acrylfarben eingefärbt werden.

Verbrauch

etwa 50-100 ml/m² pro Anstrich, variiert je nach Verarbeitungsart und Untergrund

Hinweise

USA: conforms to ASTM D-4236.

Gebindegrößen

Art. Nr. 2020050: 500 ml

Art. Nr. 2020100: 1l.

Art. Nr. 2020500: 5l.