

50 075 Reißlack 2Produktbezeichnung:

- Reißlack 2

Enthält:

- Gummi arabicum, Wasser.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Hilfsmittel für Reißlackarbeiten in Kombination mit Schmincke *RAPID Grundlack 1, 50071*; ermöglicht einen antik aussehenden Charakter auf Öl- und Acrylgemälden, aber auch auf Papier (z. B. Kunstdrucke), Holz, Glas, Metall oder Gips.

Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- nicht wasserfest auftrocknend.

Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch schütteln.
- *Reißlack 2* ist gebrauchsfertig eingestellt, kann bei Bedarf aber mit Wasser gemischt werden.
- Das Produkt ist auch nach dem Trocknen jederzeit mit Wasser anlösbar.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser bzw. Wasser und Seife reinigen.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Vor Frost schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Allgemeine Arbeitsanleitung zur Reißlacktechnik:

- *RAPID Grundlack 1* mit einem breiten Pinsel auf den Untergrund auftragen und je nach Untergrund und Klima ca. 50 – 90 Minuten antrocknen lassen.
- Stark saugende Untergründe sollten mit *RAPID Grundlack 1*, 20 – 30 % verdünnt mit *Terpentinersatz*, vorlackiert werden.
- Anschließend *Reißlack 2* auf die noch minimal klebrige Grundlack-Schicht aufstreichen.
- Die Risse entstehen im Laufe des nun folgenden, mehrere Stunden dauernden Trocknungsprozesses. Sie werden nach einem weiteren Tag Ruhephase mit Schmincke Ölfarben – z.B. *MUSSINI® Vandyckbraun, 10 667* – eingefärbt.
- Der wasserlösliche *Reißlack 2* wird nach weiteren 24 Stunden vorsichtig mit einem leicht feuchten Schwamm abgenommen.
- Bei Bedarf kann eine zusätzliche Schlusslackierung mit *RAPID Grundlack 1* erfolgen.
- Bitte detaillierte Produktinformation anfordern! (s.a. unter www.schmincke.de.)

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK/01.05.2014

