

# deffner & Johann

Produkte für RESTAURIERUNG | DENKMALPFLEGE | ART HANDLING – SEIT 1880.

## TECHNISCHES DATENBLATT

[info@deffner-johann.de](mailto:info@deffner-johann.de) | +49 9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

# Kollotex® AC 1250

Art.-Nr.: 2444 510

Kollotex® AC 1250 besteht aus modifizierter Kartoffelstärke und ist als weißes Pulver erhältlich.

## Eigenschaften:

Feuchtegehalt:	175 - 205 mg/g
Viskosität:	300 - 450 mPa.s
pH-Wert:	4.5 - 6.5

## Testmethoden:

Feuchtegehalt:	4 g Produkt getrocknet bei 130 °C	
Viskosität:	Konzentration:	4,49 g Trockensubstanz in 40% urea
	Gesamtmenge:	33 g
	Starttemperatur:	80 °C
	Rühren:	1000 rpm für 5 min.
	Abkühlung:	50 °C
	Rühren:	200 rpm
	Messung:	nach 8 min.
	Viscositimeter:	Rapid Visco Analyser (RVA-4)
pH-Wert:	Messung einer 30 mg/g Suspension in destilliertem Wasser.	

## Lagerung

Innen, kühl und trocken, in gut verschlossenen Säcken  
Empfohlene Lagerzeit: Nicht länger als 1 Jahr.

## Lieferformen:

Art.-Nr.: 2444 510	Kollotex® AC1250	1 kg
Art.-Nr.: 2444 511	Kollotex® AC1250	100g Beutel

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben geben die Ergebnisse der Qualitätsprüfung unseres Lieferanten wieder und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und/oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Zahlreiche Materialien, Werkzeuge und Geräte finden Sie unter:

[www.deffner-johann.de](http://www.deffner-johann.de)