deffner & Johann

Produkte für RESTAURIERUNG | DENKMALPFLEGE | ART HANDLING – SEIT 1880.

TECHNISCHES DATENBLATT

6321 050 | Kleisterband, Rolle à 50 mm x 200 m

info@deffner-johann.de | +49 9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Lager- und Verarbeitungsvorschriften für Nassklebebänder

1. Allgemeine Information

Produktname:	Kleberollen aus Kraftpapier braun
Bestandteile:	Ungebleichtes und chlorfrei gebleichtes Papier, Klebebeschichtung aus Pflanzenleim

2. Physikalische Daten

Wasserlöslichkeit:	20 °C Gummierung wasserlöslich
Beschichtung:	20 °C fest

3. Transport, Lager und Handhabung

Transport:	Keine speziellen Schutzmaßnahmen nötig. Auf sachgerechten Transport der Paletten achten. Nicht werfen, nicht stoßen, Verpackung nicht beschädigen.
Lagerbedingungen:	Normale Lagerbedingungen.
Lagerplatz:	Trocken und sauber lagern.
Lagertemperatur:	18 - 23 °C
Luftfeuchtigkeit:	< 65%
Lagerung:	Rollen in der Schrumpffolie lagern, damit kein Feuchtigkeitsaustausch mit der Luft stattfinden kann. Rollen werden aus technischen Gründen übertrocknet eingepackt. Lagertemperatur einhalten, da sich sonst das spätere Verhalten bei der Verklebung negativ verändern kann.
Lagerklasse VCI:	LGK 11 (Brennbare Feststoffe)
Handhabung:	Unter normalen Bedingungen keine speziellen Maßnahmen nötig. Rollen sollten 25 h vor der Verarbeitung klimatisiert werden (übertrocknete Einpackung), daher Tagesration an Rollen am Vortag auspacken und an der Packstelle deponieren. Für eine erfolgreiche Klimatisierung muss die relative Feuchtigkeit an der Packstelle zwischen 50% und 70% liegen. Beste Verarbeitungsergebnisse werden bei 20° bis 23 ° C Wassertemperatur erzielt.

4. Maßnahmen bei Brandgefahr

Geeignete Löschmittel: Alle (Wasser, Pulverlöscher, CO^2, usw.)

Zusätzliche Hinweise: Brandschutzausrüstung. Umluft unabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung verwenden. Nicht in den Abfluss schütten, nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Erste Hilfe:

5. Toxikologische Daten

Keine toxische Wirkung.

6. Ökologie und Recycling

Keine ökotoxische Wirkung. Die im Wasser gelöste Gummierung ist biologisch abbaubar. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen sind keine Störungen der Abbauaktivität des Belebtschwammes zu erwarten.

Wassergefährdungsklasse: WGK 0

Hinweise zur Entsorgung: Recycling oder Reststoffverwertung – vor allem in Verbindung mit Wellpappe – möglich. Deponie oder Verbrennung unter Beachtung der örtlichen gesetzlichen Vorschriften.
Verpackung kann recycelt werden, verunreinigte Verpackung kann recycelt werden, falls Recycling nicht möglich ist, sind die für die Entsorgung örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten.

Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf zuverlässige Daten und beziehen sich nur auf speziell in diesem Dokument enthaltenen Angaben.
Diese Leitlinie wurde nach bestem Gewissen erstellt. Änderungen sind vorbehalten.

Stand Nov. 2010