

Hiromi Roll Paper Sample Book



Rollenware von Hiromi Paper erhältlich bei Deffner & Johann

Art.-Nr.	Hiromi	Muster	Bezeichnung Papier	g/m ²	pH	Breite (cm)	Länge (m)	Material
100 % Kozo								
2771 106	R-010	300	Sekishu Extra Thick	30	7,3	96,5	5	100 % Japanese Kozo
2771 108	R-011	301	Sekishu Thick	25	7,3	96,5	5	100 % Japanese Kozo
2771 110	R-012	302	Sekishu Medium	20	7,3	96,5	5	100 % Japanese Kozo
2771 112	R-013	303	Sekishu Thin	15	7,3	96,5	5	100 % Japanese Kozo
2771 114	R-014	304	Sekishu Extra Thin	10	7,3	96,5	60	100 % Japanese Kozo
2771 101	KR-4C	305	Colored Kozo Roll	5	7,0	96,5	60	100 % Japanese Kozo
2771 102	KR-4C	305	Colored Kozo Roll	5	7,0	49,5	60	100 % Japanese Kozo
2771 125	R-021	309	Misu thick	24	7,0	96,5	60	100 % Japanese Kozo
2771 082	HPR-RKO	310-5	Haini Roll	5	7,2	96,5	60	100 % Japanese Kozo
2771 080	HPR-RKO	310-3	Haini Roll	3,6	7,2	96,5	60	100 % Japanese Kozo
2771 014	KMR-10	311	Tengucho Caustic Soda	3	7,3	102	10	100 % Thai Kozo
2771 104	MMNR-1	340	Tengucho Caustic Soda	5	7,2	96,5	20	100 % Thai Kozo
Kozo Mix Rollen								
				g/m ²	pH	Breite (cm)	Länge (m)	Material
2771 077	HPR-MM1	318	Kozo-shi Roll	30	7,0	119,0	60	65 % Thai Kozo, 10 % Hemp, 25 % Pulp
2771 088	HPR-01	319	Okawara Roll	60	7,0	96,5	9,2	40 % Thai Kozo, 10 % Hemp, 50 % Pulp
2771 099	HPR-02	320BW	Masa Roll Bright White	77	6,2	109,0	27,5	100 % Sulphite Pulp
2771 100	HPR-02	320SW	Masa Roll Soft White	77	6,2	109,0	27,5	100 % Sulphite Pulp
2771 107	HPR-18	323	Shiramine Roll (MM5)	110	7,0	116,8	50	30 % Thai Kozo, 70 % Sulphite Pulp
2771 109	HPR-18-10	323	Shiramine Roll (MM5)	110	7,0	116,8	10	30 % Thai Kozo, 70 % Sulphite Pulp

2771 115	HPR-19B	324	Mulberry Roll Thick-27	52	7,0	68,5	9,2	20 % Thai Kozo + 80 % Pulp
2771 116	HPR-19B	324	Mulberry Roll Thick-38	52	7,0	96,5	9,2	20 % Thai Kozo + 80 % Pulp
2771 084	HPR-W-1	334	Tengucho	9	7,0	96,5	20	90 % Thai Kozo, 10 % Sulphite Pulp
2771 089	KMR-05	361	Kikura Roll	21	7,0	96,5	10	50 % Thai Kozo, 50 % Manila Hemp
2771 098	KMR-06	362	Kikura Roll	44	7,0	96,5	10	50 % Thai Kozo, 30 % Manila Hemp
Auf Anfrage	MMR-29	365	Kozo Thick 70g White & Nat	70		96,5	10	90 % Kozo, 10 % Pulp
2771 111	HPR-19A	425	Mulberry Roll Thin 27	26	7,0	68,5	9,2	20 % Thai Kozo + Hemp, 80 % Pulp
2771 113	HPR-19A	426	Mulberry Roll Thin 38	26	7,0	96,5	9,2	20 % Thai Kozo + Hemp, 80 % Pulp
2771 105	HPR-1302	556	Hosho Thick Roll	140	5,5	114,3	20	100 % Sulphite Pulp
2771 075	MMN-105	557	Torinoko Roll Nat (White auf Anfrage)	235	5,2	201,0	20	100 % Sulphite Pulp
Auf Anfrage	HPR-04	563	Masa Wide Roll (Soft White)	50		137	43	One side smooth other rough

			Inkjet Coated Paper Roll	g/m ²	Breite (cm)	Länge (m)	Material
Auf Anfrage	IJ-0465	342	Aya White Roll	125	111,76	15	Pulp, Hemp, Recyc. Mat. Carbonate
Auf Anfrage	IJ-315	344	Kozo 70 g White Roll	70	111,76	15	30 % Kozo, 15 % Hemp, 40 % Pulp, 15 % Recyc
Auf Anfrage	IJ-325	345	Kozo 70 g Natural Roll	70	111,76	15	30 % Kozo, 15 % Hemp, 40 % Pulp, 15 % Recyc
2771 093	IJ-NKR	348	Niyodo Kozo Roll	44	109,20	20	100 % Japanese Gampi
Auf Anfrage	IJ-NWR	349	Niyodo White Roll	50	109,20	20	Thai Kozo + Rayon + Hemp + Pulp
2771 094	IJ-NNR	350	Niyodo Natural Roll	50	109,2	20	Thai Kozo, Rayon, Hemp, Pulp
Auf Anfrage	IJ-48PW&N	354	Asuka Pure White & Natural 48 g	48	111,76	20	All Asuka papers are machine
Auf Anfrage	IJ-75PW&N	355	Asuka Pure White & Natural 75 g	75	111,76	20	Made coated papers with Kozo+
Auf Anfrage	IJ-150W&N	356	Asuka White & Natural 150 g	150	111,76	20	Pulp for inkjet print both sides

			Gampi Roll	g/m ²	pH	Breite (cm)	Länge (m)	Material
2771 117	HPR-16	322	Kitakata Natural	33	7,6	96,5	9,2	100 % Philippine Gampi
2771 120	KMR-03	338	Surface Gampi White	160	7,0	96,5	10	100 % Japanese Gampi + 100 % Pulp
2771 121	KMR-04	341	Surface Gampi Natural	160	7,0	96,5	10	100 % Japanese Gampi + 100 % Pulp
2771 118	HPR-MM-18	339	Usuyo Gampi Natural	15	6,8	96,5	10	100 % Japanese Gampi
2771 119	HPR-MM-19	351	Usuyo Gampi White	15	6,8	96,5	10	100 % Japanese Gampi
2771 123	MMR-20N	352N	Gampi Natural #20	20	6,8	96,5	10	100 % Japanese Gampi
2771 124	MMR-20W	352W	Gampi White #20	20	6,8	96,5	10	100 % Japanese Gampi
2771 122	MM-24	353	Toyo Gampi Natural	24	7,0	109,2	10	95 % Philippine Gampi + 5 % Straw

			Decorative Paper Roll	g/m ²	pH	Breite (cm)	Länge (m)	Material
2771 103	HPR-03	325	Haruki Roll	73	7,9	96,5	9,2	80 % Thai Kozo, 20 % Pulp
2771 073	HPR-W-15	335	W-15 Kinwashi Roll	55	7,0	96,5	10	85 % Manila Hemp, 15 % Thai Kozo
2771 071	HPR-KW	411	Kinwashi White Roll	30	7,9	96,5	9,2	100 % Manila Hemp
2771 069	HPR-KN	412	Kinwashi Natural Roll	30	7,5	96,5	9,2	100 % Manila Hemp

			Rayon Roll	g/m ²		Breite (cm)	Länge (m)	Material
2771 085	HPCR-50	314	Rayon Thick	70		94,0	70	40 % Rayon, 60 % Sulphite Pulp
2771 020	HPCR-51-12	315-12	Usukuchi Rayon	12		99,0	100	100 % Rayon
2771 087	HPCR-51-18	315-18	Usukuchi Rayon	18		99,0	100	100 % Rayon
2771 022	HPCR-52	316	Polypropylene #20	20		99,0	5	100 % Polypropylene
2771 024	HPCR-52	316	Polypropylene #20	20		99,0	60	100 % Polypropylene

Hinweis

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers bzw. Lieferanten. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Zahlreiche Materialien, Werkzeuge und Geräte finden Sie unter:

www.deffner-johann.de